Наименование:		Щелочной элемент питания (марганцево-цинковый)
Типоразмер:		LR14; AM-2; C; MN1400; Baby
Химическая система:		Zn / KOH-H_2O / MnO_2
		Условия испытаний
Номинальное напряжение:	1.5 В	
Напряжение открытой цепи:	1.57...1.62 В	новый элемент питания
	1.55...1.62 В	спустя 1 год хранения при 20°C
Номинальная емкость:		Измерения проводятся при 20°C
	7500 мАч	разряд: 25мА; 24ч/день; до 0.8В
	7000 мАч	разряд: нагрузка 20 Ом; 24ч/день; до 0.9В
Минимальная емкость:	6250 мАч	разряд: 75мА до 0.8В
	2500 мАч	разряд: 1000мА до 0.8В
Время работы новых элементов питания в различных режимах:	≥ 18 ч	Разряд: 3.9 Ом; 4мин/ч 8ч/день; до 0.8В
	≥ 19 ч	Разряд: 3.9 Ом; 1ч/день; до 0.8В
	≥ 10.5 ч	Разряд: 400мА; 2ч/день; до 0.9В
	≥ 16.5 ч	Разряд: 3.9 Ом; 24ч /день; до 0.9В
	≥ 118 ч	Разряд: 20 Ом; 4ч/день; до 0.9В
Внутреннее сопротивление:	≤ 0.15 Ом	1кГц, IEC 896-2
Срок хранения:		7 лет при надлежащих условиях хранения
Безопасность		
глубокий разряд:	нет утечки	Разряд: 3.9 Ом; 48ч; 20°C; отн. влажность 60±15%
высокая температура:	нет утечки	Хранение: 20 дней; 60°C; отн. влажность 90±5%
Температура эксплуатации:	- 10...50 °C	
Рекомендуемые условия хранения:	5....25 °C	Температура
	45...75 %	Относительная влажность воздуха

Механические характеристики

Диаметр d1:	26.0 - 1.0 мм
Диаметр d2:	7.0 - 1.0 мм
Высота h1:	50.0 - 1.0 мм
Высота h2:	2.0 - 0.4 мм
Вес:	68 ± 3 гр

Блистер

Размеры:	120 x 85 мм
Вес (вкл. элементы питания):	144 ± 10 гр



ANSMANN®	**ANSMANN Specifications for model:**	**Ansmann XPower Alkaline battery C - size 2pcs blister**
	data sheet no. / part no.	5015623
	Version no.	
	author / date	Gramlich / 19.07.2010

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и спецификацию без предварительного уведомления